




ZOOM HD SONIC CONFORT - CTB


COLLECTION CANOPY TO BARK - MACRO MICRO



www.balsan.com/sonicconf



Cert. N° ENP ENP499/db-dd



Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Sonic Confort (SC)	Dimensions	
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Sonic Confort (SC)	Width	
Nature	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Sonic Confort (SC)	Lieferbreite	
Nature	Losse verzaarde tapijttegels	Rug	Sonic Confort (SC)	Breedte	50x50cm
Nature	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Sonic Confort (SC)	Medidas	
Nature	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Sonic Confort (SC)	Dimensioni	
Nature	Plytki luzno ukladane	Podklad	Sonic Confort (SC)	Wymiary	
Structure	Dalle à velours bouclé structuré - Technologie MBroderly	Comportement au feu	Cfi-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette	
Construction	Structured loop pile carpet tile - MBroderly Technology	Fire resistance	Cfi-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet	
Struktur	Getuftete Teppichfliese mit Struktur, Schlingenflor - MBroderly-Technologie	Brennverhalten	Cfi-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette	
Structuur	Tapijttegel gestructureerde luspool - MBroderly-technologie	Brandgedrag	Cfi-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet	3/72
Descripción	Moqueta en loseta, terciopelo en bucle estructurado - Tecnología MBroderly	Clasificación al fuego	Cfi-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet	
Struttura	Quadrella di velluto bouclé strutturato - Tecnologia MBroderly	Comportamento al fuoco	Cfi-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per palette	
Struktura	Płytką dywanową o runie pętelkowym strukturalna - Technologia MBroderly	Trudnozapałnos	Cfi-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie	
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Classement		Nombre de coloris	
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Wear Classification		Colours	
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolmateriaal	100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen	Gebruiksklasse	Classe 33 LC2	Kleurenaantal	1
Composición	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Clasificación	PRODIS N° 0E2FE902	Cantidad de colores	
Composizione	100% Poliamide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Classificazioni	EPD N° 20180018	Numero colori	
Skład runa	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement	
Pile weight - Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1050 g/m² / 590 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤0,20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso fibra - Peso fibra útil		Dimensionele stabiliteit		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso felpa - Peso utile felpa		Stabilidad dimensional		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Stabilità dimensionale		Ukládanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Poids total - NF ISO 8543		HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles			
Total weight		HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets			
Gesamtgewicht		HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen			
Totaal gewicht	5430 g/m²	HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.			
Peso total		HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos			
Peso totale		HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target			
Masa całkowita		HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów			
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
Gesamtdicke					
Totale massa	13.6 mm				
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	5.3 mm	Geluidsreductie	ΔLw 35 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	38 p	Geluidsabsorptie	αw 0.35		
Galga - Densidad (puntos)	150100 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dźwięku			
		f/Hz	125	250	500
			1000	2000	4000
		αS	0.02	0.09	0.36
			0.28	0.41	0.59

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kąpielami barwiacymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Edition: 07/11/2019