




FLANNEL

COLLECTION DESIGN CONCEPT



Moquettes tuffées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/071-15




Structure	Moquette à velours coupé imprimé	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, printed cut pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter bedruckter Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra cortada y estampada	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette velluto coupé stampato	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina welurowa drukowana	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
Poids de velours - NF ISO 8543	650 g/m²	Classement	U3P3E1C0 Classe 33 LC2 PRODIS N° B5F32FC4	Nombre de coloris	4
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa		Gebruiksklasse		Kleurenaantal	
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación		Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543	1655 g/m²	HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		Pose / Entretien / Traitement	www.balsan.com
Total weight		HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht		HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	
Peso total		HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765	6.6 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.			
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.			
Gesamtdicke					
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766	4.2 mm	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8	ΔLw 24 dB		
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte		Geluidsreductie			
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10 58 p 229100 p/m²	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	αw 0.20		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl		Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal		Geluidsabsorptie			
Galga - Densidad (puntos)		Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku			
		f/Hz	125	250	500
		αS	0.00	0.05	0.11
			0.23	0.52	0.51

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiacyimi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



Edition: 07/11/2019



Designed & Made in France