

# Desso - Ковровая плитка

## Lita

**DESSO**  
The Floor is Yours

### Технические характеристики в соответствии с EN 13297

Тип производства	ISO 2424	Иглопробивное
Внешний вид	ISO 2424	Иглопробивное покрытие
Метод окрашивания		Окрашивание волокна
Размеры	EN 994 cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер- полиамид флис
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен Polyver®
Состав ворса	ISO 2424	Полиамид 6
Общая толщина	ISO 1765 mm	9,0
Высота ворса	ISO 1766 mm	4,0
Общая масса	ISO 8543 g/m <sup>2</sup>	5000
Общая масса ворса	ISO 2424 g/m <sup>2</sup>	1340
Эффективная масса ворса	ISO 8543 g/m <sup>2</sup>	500
Плотность ворса	ISO 8543 g/cm <sup>3</sup>	0,125
Количество узлов	ISO 1763 /dm <sup>2</sup>	-
Токопроводимость	ISO 6356 kV	≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965 Ohm	-
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965 Ohm	-
Класс использования	EN 13297	33 Коммерческий - интенсивное использование
Класс комфорта	EN 13297	LC 2
Стабильность размеров	EN 986 %	≤ 0,2
Поглощение ударного шума ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8 dB	24
Звукопоглощение	ISO 354 Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
	α <sub>s</sub>	0,02 0,05 0,12 0,30 0,29 0,33
Шумоподавление	ISO 354 α <sub>w</sub>	0,19
Термостойкость	ISO 8302 m <sup>2</sup> .K/W	0,138
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)
Prodis-ID	www.pro-dis.info	-



Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя.  
Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.  
Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.  
Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.  
Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Quality- and Environmental Management System Certification  
ISO 9001 & ISO 14001  
11-3-2011 RUS