


Brazil

720	380	640	700
880	940	780	
180	980	860	

Fabricagemethode Getuft 5/32" lussenpool	Méthode de fabrication Tuflée 5/32" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schlinge	Manufacturing process Tufting 5/32" Looppile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmaterial 100% PP Stainsafe®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier Feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 420 gr/m²	Poids du velours ca. 420 gr/m²	Polgewicht ca. 420 gr/m²	Pile weight ca. 420 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.350 gr/m²	Poids total ca. 1.350 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.350 gr/m²	Total weight ca. 1.350 gr/m²
Poolhoogte ca. 4 mm	Hauteur du poil ca. 4 mm	Polhöhe ca. 4 mm	Pile height ca. 4 mm
Totale hoogte ca. 7 mm	Hauteur totale ca. 7 mm	Gesamthöhe ca. 7 mm	Total height ca. 7 mm
Aantal noppen ca. 102.500/m²	Nombre de points ca. 102.500/m²	Noppenzahl ca. 102.500/m²	Number of knots ca. 102.500/m²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 10	Nombre de coloris 10	Farbenzahl 10	Number of colours 10
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheit 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheit 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,11 m² K/W	Résistance thermique 0,11 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,11 m² K/W	Thermal resistance 0,11 m² K/W
Geluidsisolatie 23 dB	Isolation aux bruits d'impact 23 dB	Trittschalldämmung 23 dB	Sound insulation 23 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelrecht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmittelrecht Flor aussen	Characteristics Bleach resistant Pile outside



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Brazil



▲ 700



▲ 640




▲ 780



▲ 860



▲ 380



▲ 940



▲ 980



▲ 720



▲ 880



▲ 180