


AVENUE ROLL

COLLECTION METROPOLITAN



Moquettes touffelées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
19/324



Structure	Moquette à velours bouclé	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, loop pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Schlinge Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Structuur	Getuft tapijt, luspool	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra rizada	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette bouclé	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina petelkowa	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide teint masse	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% solution dyed nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% PA Dösen gefärbt	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterial	100% Polyamide in de massa geveerd	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie	Trudnozpalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	520 g/m ²	Gebrauhsklasse	U3P3E1C0	Kleurenaantal	6
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	Classe 33 LC1	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni	PRODIS N° C4C83BA6	Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Pose / Entretien / Traitement	
Total weight	1825 g/m ²	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht				Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	www.balsan.com
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita				Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8			
Total thickness		Impact sound insulation		* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Gesamtdicke		Trittschalldämmung		* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Totale massa	5.3 mm	Geluidsreductie	ΔLw 22 dB	* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Spessore totale		Rumore all'impatto		* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego		* Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.	
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Pile height		Sound absorption			
Polhöhe		Schallabsorptionsgrad			
Poolhoogte	2.5 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.15		
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos			
Spessore felpa		Isolazione acustica			
Wysokosc runa		Pochlanianie dźwięku			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	43 p				
Galga - Densidad (puntos)	202960 p/m ²				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.


BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwicznymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Edition: 07/11/2019

