





Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/060




Structure	Moquette à velours coupé	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, cut pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra cortada	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette velluto	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina welurowa	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmateriaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U3P3E1C0	Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	650 g/m²	Gebruiksklasse	Classe 23/32 LC3	Kleurenaantal	28
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° BDF38E08	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazione		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	1650 g/m²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Échantillons gratuits et documentation	
Total thickness	7 mm	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Free samples and documentation	
Gesamtdicke				www.balsan.com	
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8		Direct access with smartphone	
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe	4.8 mm	Trittschalldämmung	ΔLw 24 dB		
Poolhoogte		Geluidsreductie			
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	60 p				
Galga - Densidad (puntos)	237000 p/m²				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zacislenie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiacymi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



Edition: 07/11/2019



Designed & Made in France