

Flow

Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424		Тафтинг 1/10 "					
Внешний вид	ISO 2424		Петельный ворс					
Метод окрашивания			Окрашивание в массе					
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424		Полиэстер флис					
Вторичная основа	ISO 2424		Модифицированный битумен Polyver® - Polyscan®					
Состав ворса	ISO 2424		BCF PA 6 Ecopyl (сделано из 100% переработанного материала*)					
Общая толщина	ISO 1765	mm	7,5					
Высота ворса	ISO 1766	mm	3,7					
Общая масса	ISO 8543	g/m²	4400					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	860					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	605					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0,163					
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	1580					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁻⁹					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁻⁹					
Класс использования	EN 1307		33 Коммерческий - интенсивное использование					
Класс комфорта	EN 1307		LC 3					
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2					
Поглощение ударного шума ΔL _w	ISO 140-8	dB	25					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0,01	0,04	0,08	0,24	0,31	0,43
Шумоподавление	ISO 354	α _w	0,20					
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Огнестойкость	EN 13501-1		Bfl - s1 (свободные испытания)					
Prodis-ID	www.pro-dis.info		-					



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC



* Для того, чтобы узнать % вторичного сырья для каждого цвета, пожалуйста, посетите нашу страничку www.desso.com.

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя

Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.

Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.

Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.

Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com



17-10-2011 RUS