




DEAUVILLE

COLLECTION GRAND HOTEL



Poids de velours - NF ISO 8543 <i>Pile weight - Surface pile weight</i> <i>Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht</i> <i>Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa</i> <i>Peso fibra - Peso fibra útil</i> <i>Peso felpa - Peso utile felpa</i> <i>Gramatura - Gramatura użytkowa</i>	1250 g/m²	Envers <i>Backing</i> <i>Rückenausstattung</i> <i>Rug</i> <i>Soporte</i> <i>Sottofondo</i> <i>Podkład</i>	Action Back (AB) <i>Action Back (AB)</i> <i>Action Back (AB)</i> <i>Action Back (AB)</i> <i>Action Back (AB)</i> <i>Action Back (AB)</i> <i>Action Back (AB)</i>	Largeur à la coupe <i>Width in Cut-length</i> <i>Lieferbreite in Coupon</i> <i>Couponbreedte</i> <i>Ancho por trozo</i> <i>Larghezza taglio</i> <i>Szerokosc w kuponie</i>	4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m			
Poids total - NF ISO 8543 <i>Total weight</i> <i>Gesamtgewicht</i> <i>Totaal gewicht</i> <i>Peso total</i> <i>Peso totale</i> <i>Masa całkowita</i>	2520 g/m²	Comportement au feu <i>Fire resistance</i> <i>Brennverhalten</i> <i>Brandgedrag</i> <i>Clasificación al fuego</i> <i>Comportamento al fuoco</i> <i>Trudnozapalnos</i>	Cfl-s1 <i>Cfl-s1</i> <i>Cfl-s1</i> <i>Cfl-s1</i> <i>Cfl-s1</i> <i>Cfl-s1</i> <i>Cfl-s1</i>	Nombre de coloris <i>Colours</i> <i>Erhältliche Farben</i> <i>Kleurenaantal</i> <i>Cantidad de colores</i> <i>Numero colori</i> <i>Liczba kolorów</i>	7			
Epaisseur totale - NF ISO 1765 <i>Total thickness</i> <i>Gesamtdicke</i> <i>Totale massa</i> <i>Altura total</i> <i>Spessore totale</i> <i>Wysokosc całkowita</i>	8.2 mm	Classement <i>Wear Classification</i> <i>Beanspruchung</i> <i>Gebruiksklasse</i> <i>Clasificación</i> <i>Classificazioni</i> <i>Klasyfikacja</i>	Classe 33 LC4 PRODIS N° 1E4A9DAB	Pose / Entretien / Traitement <i>Laying / Cleaning / Treatment</i> <i>Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung</i> <i>Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud</i> <i>Instalación / Mantenimiento / Tratamiento</i> <i>Posa / Manutenzione / Trattamenti</i> <i>Ukládanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja</i>	www.balsan.com			
Hauteur du velours - NF ISO 1766 <i>Pile height</i> <i>Polhöhe</i> <i>Poolhoogte</i> <i>Altura fibra</i> <i>Spessore felpa</i> <i>Wysokosc runa</i>	5.4 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance				
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 <i>Gauge - Rows (points) - Tufts</i> <i>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</i> <i>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</i> <i>Galga - Densidad (puntos)</i> <i>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</i> <i>Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc</i>	1/10 50 p 197500 p/m²	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 <i>Impact sound insulation</i> <i>Trittschalldämmung</i> <i>Geluidsreductie</i> <i>Aislamiento a los ruidos de impactos</i> <i>Rumore all'impatto</i> <i>Izolacja halasu uderzeniowego</i>	ΔLw 27 dB					
Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm) <i>Design repeat : Width x Height (cm)</i>	66 x 90	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 <i>Sound absorption</i> <i>Schallabsorptionsgrad</i> <i>Geluidsabsorptie</i> <i>Absorción de los ruidos aéreos</i> <i>Isolazione acustica</i> <i>Pochlanianie dźwięku</i>	αw 0.25					
Pose conseillée / Recommended fitting	Look & Match	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		αS	0.01	0.06	0.14	0.30	0.48	0.49

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Designed & Made in France



Edition: 07/11/2019